



Familie
Intotech

Tip de produs
Tencuieli rezistente la sare cu aplicare înainte de fixare

Linii de produse
• Building

Categorii funcționale
• Reparația și restaurarea structurilor din beton cu mortare tixotropice
• Tencuirea zidurilor cu tencuieli și netezitori
• Reabilitarea zidurilor umede cu tencuieli deumidificante

Componente
Monocomponent

Aspect
Praf

INT.0127

REPAR PLUG

Tencuială de priză super-adezivă pt. suporturi de ciment/puțin absorbante

Cod vamal

3824 5090

Ambalaje

- Sac 25 kg

Aplicare

- Drișcă
- Mașină de tencuit

Descrierea generală a produsului

Mortar cimentos monocomponent pentru sprițuială, super-adeziv, pe bază de lianți de înaltă rezistență, agregate selectate, polimeri care favorizează aderența și agenți specifici. Ideal pentru tratamentul preliminar de „sprițuire” al suprafețelor din beton, zidărie mixtă, pereți de piatră și alte suprafețe slab absorbante, pentru acoperirea ulterioară cu tencuieli tradiționale (INTOSANA), dezumidificatoare (SANATIGH) și / sau termoizolante (SANAWARME sau CALEOSANA) .


Domenii de utilizare

Realizarea tencuielilor de priză pentru tencuielile ulterioare, atât pe bază de ciment, cât și de var hidrolic; realizarea învelișurilor de protecție, restaurarea lucrărilor și a structurilor din beton armat.

Caracteristici fundamentale

 Conservare:
12 luni


 Consumuri:
4-6 kg/m²

 Diametrul maxim al agregatului:
0.7 mm

 Grosimea maximă recomandată:
30 mm

 Grosimea minimă recomandată:
5 mm

 Neinflamabil

 Pot life:
60 min

 Temperatura de utilizare:
+5 / +35 °C

 Culori disponibile
Gri

Specificații tehnice

Aderență la suport (UNI EN 1015-12): > 2.5 N/mm²

Modul elastic static (EN 13142): 17000 N/mm²

pH: > 12 _

Rezistența la comprimare (UNI EN 1015-11): > 40 N/mm²

Rezistența la flexiune (UNI EN 1015-11): > 8 N/mm²

Curățarea instrumentelor

• Apă

Suporturi admise

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați
- Fibrociment
- Cărămizi
- Ziduri mixte
- Ziduri din piatră
- Pereți stâncoși



www.azichem.com

Actualizat în data de: 29/11/2021
Condițiile generale de vânzare și notele legale se pot consulta pe pagina web
www.azichem.ro/disclaimer

Pregătirea suporturilor

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până când ajung în starea "sature în condiții de suprafață uscată".

Aplicare

Introduceți în mixer aproximativ 2/3 din apa de amestec, adăugați REPAR PLUG și apoi restul de apă; continuați amestecarea până obțineți o compoziție omogenă, fără bulgări. Apa de amestec trebuie să reprezinte aproximativ 16-18% din greutatea sacului. Odată gata amestecul, așteptați câteva minute înainte de aplicarea acestuia prin "pulverizare" folosind mistria sau drișca sau mașina de tencuit. Tencuiala de priză, pulverizată, trebuie să creeze o suprafață ondulată care să favorizeze prinderea tencuieli ce trebuie aplicată rapid: în termen de 2-3 zile.

În cazul aplicării succesive de tencuieli dezumidificatoare (SANATIGH) sau termoizolante (SANAWARME sau CALEOSANA), păstrați suprafața pulverizată "deschisă" (neomogenă pe toată suprafața).

Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



Măsuri de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Nu se aplică în prezența luminii solare directe; asigurați maturația umedă și protejarea suprafețelor expuse.



www.azichem.com

Actualizat în data de: **29/11/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualizat în data de: **29/11/2021**
Condițiile generale de vânzare și
notele legale se pot consulta pe pagina
web
www.azichem.ro/disclaimer